

	<b>FICHA TÉCNICA BRONCO SISMO RESISTENTE</b>	Código: F-BR-17	<b>PRODUCTOS CONFIABLES</b>
		Versión: 04	
		Fecha: 2012/12/21	

## SELLO PARA JUNTAS DE MAMPOSTERÍA

### Descripción:

BRONCO SISMO RESISTENTE es una masilla acrílica granulada de alta adherencia y elasticidad, que permite elaborar un sello flexible.

### Usos:

Sirve para sellar las uniones y juntas entre muros y columnas, donde el mortero tradicional no es recomendado debido a su dilatación.

Crea un aislamiento entre mampostería y pórticos.

Sirve para sellar juntas expuestas a la intemperie.

### Ventajas:

No necesita adición de cemento.

Los sellos elaborados con BRONCO SISMO RESISTENTE absorben mejor los movimientos sísmicos y estructurales.

Es adecuado para juntas verticales y horizontales.

Presenta alta adherencia y flexibilidad.

### Aplicación:

BRONCO SISMO RESISTENTE puede aplicarse con espátula o palustre.

La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de material suelto y agentes desmoldantes.

Utilice como **fondo de junta** un cordón de espuma de polietileno.

Introduzca el fondo de junta hasta una profundidad entre uno y dos centímetros; resane con BRONCO SISMO RESISTENTE hasta el nivel de la mampostería, asegúrese de compactar bien el producto, que no queden espacios vacíos.

### Restricciones de uso:

No es recomendado para resanes de más de tres centímetros de ancho y de profundidad.


No es adecuado para juntas de dilatación.

No es recomendado para sellar juntas en pisos.

En aplicaciones exteriores proteja de la lluvia al menos 3 días.

### Rendimiento aproximado:

25-30 metros lineales por galón, para juntas de un centímetro de ancho por un centímetro de profundidad.

	<b>FICHA TÉCNICA BRONCO SISMO RESISTENTE</b>	Código: F-BR-17	<b>PRODUCTOS CONFIABLES</b>
		Versión: 04	
		Fecha: 2012/12/21	

**Manejo y almacenamiento:**

Aplique con guantes.

Conserve el producto en su envase original y bien tapado.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

**Presentación:**

Cuñete de 5 galones.

Galón.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Pasta granulada viscosa base agua.

Color: gris claro.

Elongación: máximo 10%.

Espesor de la capa: máximo 3 cms.

Sólidos por peso: +/- 80%

Densidad: 1.6 kg/lt

Temperatura mínima aplicación: 10°C.

Polimerización completa a 25°C: 8 días.

**Nota.**

La información suministrada por Productos Bronco S.A. es dada de buena fe y está basada en nuestra experiencia de los productos, los cuales en condiciones de aplicación normales cumplen con los objetivos para los cuales fueron elaborados;

Productos Bronco S.A no se hace responsable por la aplicación o manipulación inadecuada de nuestros productos.

La correcta aplicación del producto es responsabilidad del usuario.

Si tiene alguna duda, consulte nuestro departamento técnico.

**PRODUCTOS BRONCO S.A. -IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS-**

Fábrica: Variante de Caldas - Km 5- La Estrella (Antioquia) – Colombia.

PBX: (57-4) 4446515.

Página web: [www.productosbronco.com](http://www.productosbronco.com)

Email: [productosbronco@une.net.co](mailto:productosbronco@une.net.co) / [info@productosbronco.com](mailto:info@productosbronco.com)

Elaboró: Departamento de Investigación y Desarrollo.	Fecha: 2012/12/21
---------------------------------------------------------	-------------------